

Nakuru 192 IB

teknisk datablad



Produktspecifikationer

Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP NAK2022
Dimensioner	Planka	192 x 1235 x 7.5(6.5+1) (0.55) mm
	Paket	10 plankor / 2.37 m² / 24.2 kg
	Pall	44 / 104.28 m² / 1080 kg
Densitet	EN ISO 23996	± 1550 kg/m³
Installation		I4F Drop Lock
Olika plankor		12
Textur		Synkron trästruktur (EIR)
Efterbehandling		Pure Coat (3-4%)
Fasning		Förfinad Optifas
Glansnivå vid 60°		3-4 %
Garanti	Boliganformål	35 år
	Kommersiell bruk	20 år
Bruksklasse	EN ISO 10874	Klass 23, Klass 33
		Tung kommersiell användning



Tomma fält indikerar variationer mellan färgerna inom kollektionen. Se tabellen nedan för specifik data per färg.

Variabler inom samlingen

	Efterbehandling	Textur	Fasning
NAK 192 IB-7589	Pure Coat (3-4%)	Synkron trästruktur (EIR)	Förfinad Optifas
NAK 192 IB-7590	Pure Coat (3-4%)	Synkron trästruktur (EIR)	Förfinad Optifas
NAK 192 IB-7591	Pure Coat (3-4%)	Synkron trästruktur (EIR)	Förfinad Optifas
NAK 192 IB-7996	Pure Coat (3-4%)	Synkron trästruktur (EIR)	Förfinad Optifas
NAK 192 IB-7998	Pure Coat (3-4%)	Synkron trästruktur (EIR)	Förfinad Optifas

Nakuru 192 IB

teknisk datablad



Tekniska egenskaper

Egenskap		Testmetod	minimikrav	resultat
Brannklassificering		EN 13501-1		Bfl-s1
Statisk inntrykk		EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.02 mm
Variation i dimension		EN ISO 23999	≤ 0.15	0.04 %
Lysekthet		EN ISO 105-B02	≥ 6	>6
Sklisikring		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / R9	DS (0.36) / R10
Ridsefasthed		EN 16094	≤ MSR-A2, ≤ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A2
Motstand mot flekker		EN 438-2		Grupp 1 och 2: Årskurs 5 Grupp 3 : Betyg 5
Effekt av kontorstolhjul		EN 4918 (25000 cycles)	Endast en liten förändring	Inga synliga skador
Termiskt motstånd		EN 12664	< 0.15	0.047 m²K/W
Gulvvarme				OK (max +28°C)
Elektriska egenskaper (antistatisk)		EN 1815	≤ 2.0	0.1 kV
Bakterietillväxt				Fungerar inte som substrat
Trinnlydsdemping		EN ISO 10140		ΔLw 21 dB ΔLin 10 dB

Nakuru 192 IB

teknisk datablad



Miljö				
Egenskap		Testmetod	minimikrav	resultat
Miljöcertifieringar och -märkningar				M1, Phthalate free, Greenguard, Floorscore, IAC Gold, A+
REACH				I enlighet med
TVOC (28 dagar)		EN 16516		< 5 µg/m³
Innehåll av pentaklorfenol		CEN/TR 14823	< 5 ppm	< detekterbar gräns
Återvunnet innehåll				33 %
Formaldehydavgassning				
CE-Marking - EN 14041		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 16516	< 0.080 mg/m³	< 0.003 mg/m³

Rengörings- och underhållsinstruktioner: www.parquetvinyl.se

