














TEKNISK DATABLAD

PRODUKTSPECIFIKATIONER		SE
Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	
Dimensioner	Panel	1213 x 176 x (4+1) (0.55) mm
	Paket	11 planker / 2.348 m ² / 20 kg
	Pall	50 paketen / 117.40 m ² / 1010 kg
Densitet	EN ISO 23996	+/- 1650 kg/m ³
Installation	ISO 24334	l4F Tight Lock (>1.5 KN/m)
Olika planker		40
Overfladebehandling		Synkron trästruktur (EIR) Antibakteriell keramisk ytbehandling
Fasning		Målad fasning 4V
Glansnivå	60°	5 %
Garanti	Boliganformål Kommersiell bruk	35 år 20 år
Bruksklasse	EN ISO 10874	Klasse 23/33 – Mycket kraftigt kommersiell bruk 

TEKNISKA EGENSKAPER			
EGENSKAP	TESTMETOD	MINIMIKRAV	RESULTAT
Miljöcertifikater			M1, Floorscore, A+, Greenguard, REACH, ftalatfritt
Brannklassifisering	 EN 13501-1		Bfl-s1
Statisk intryck	 EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	OK
Variation i dimension	 EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	OK
Lysekthet	 EN ISO 105-B02	≥ 6	OK
Sklisikring	 EN 13893 DIN 51130		DS (≥ 0.3) R9
Ridsefasthet	 EN 16094	≤ MSR-A2	OK
Slitstyrke	EN 13329	≥ 2000 sykluser	≥ 4000 sykluser
Motstånd mot flekker	 EN 438-2		Gruppe 1 & 2 : Klasse 5 Gruppe 3 : Klasse 4
Formaldehydavgassning	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Innehåll av pentaklorfenol	 DL PCP		< detektionsgräns
Effekt av kontorstolhjul	 EN 425 (25000 cycles)	Endast en liten förändring	OK
Varmemotstånd	EN 12667		< 0.15 m ² K/W
Gulvvarme			OK (max +28°C)
Bakterietillväxt			Inte gynnar tillväxten
Trinnlysdempning	 EN ISO 10140		ΔLw 18 dB (underlag IXPE)

För mer information om rengöring och underhåll : www.parquetvinyl.com

