

Mantaro 232 IB

teknisk datablad



Produktspecifikationer

Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP PV2021
Dimensioner	Planka	232 x 1532 x 6.5(5.5+1) (0.70) mm
	Paket	5 plankor / 1.777 m ² / 21 kg
	Pall	48 / 85.296 m ² / 1018 kg
Densitet	EN ISO 23996	± 1750 kg/m ³
Installation		I4F Drop Lock
Olika plankor		60
Textur		Synkron trästruktur (EIR)
Efterbehandling		
Fasning		4-sidig skuren fas
Glansnivå vid 60°		2-4 %
Garanti	Boliganformål	35 år
	Kommersiell bruk	20 år
Bruksklasse	EN ISO 10874	Klass 23, Klass 34
		Mycket tung kommersiell användning
		 

Tomma fält indikerar variationer mellan färgerna inom kollektionen. Se tabellen nedan för specifik data per färg.

Variabler inom samlingen

	Efterbehandling	Textur	Fasning
MAN 232 IB-24-5611	Pure Coat (3-4%)	Synkron trästruktur (EIR)	4-sidig skuren fas
MAN 232 IB-24-5614	Pure Coat (3-4%)	Synkron trästruktur (EIR)	4-sidig skuren fas
MAN 232 IB-24-5616	Pure Coat (3-4%)	Synkron trästruktur (EIR)	4-sidig skuren fas
MAN 232 IB-24-5619	Pure Coat (3-4%)	Synkron trästruktur (EIR)	4-sidig skuren fas
MAN 232 IB-24-5620	Pure Coat (3-4%)	Synkron trästruktur (EIR)	4-sidig skuren fas
MAN 232 IB-5611	Matt glans (2-4%)	Synkron trästruktur (EIR)	4-sidig skuren fas

Mantaro 232 IB

teknisk datablad



Tekniska egenskaper

Egenskap		Testmetod	minimikrav	resultat
Brannklassifisering		EN 13501-1		Bfl-s1
Statisk inntrykk		EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.04 mm
Variation i dimension		EN ISO 23999	≤ 0.15	0.03 %
Lysekthet		EN ISO 105-B02	≥ 6	>6
Skliksikring		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / R9	DS (0.40) / R10
Ridsefasthet		EN 16094	≤ MSR-A2, ≤ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A2
Motstand mot flekker		EN 438-2		Grupp 1 och 2: Årskurs 5 Grupp 3 : Betyg 5

Tekniska egenskaper

Egenskap		Testmetod	minimikrav	resultat
Effekt av kontorstolhjul		EN 4918 (25000 cycles)	Endast en liten förändring	Inga synliga skador
Termiskt motstånd		EN 12664	< 0.15 m²K/W	0.047 m²K/W
Gulvvarme				OK (max +28°C)
Elektriska egenskaper (antistatisk)		EN 1815	≤ 2.0	0.1 kV
Bakterietillväxt				Fungerar inte som substrat
Trinnlydsdemping		EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (IXPE-underlägg)

Mantaro 232 IB

teknisk datablad



Miljö				
Egenskap		Testmetod	minimikrav	resultat
Miljöcertifikater				M1, Phthalate free, REACH, Greenguard, Floorscore, IAC Gold, A+
TVOC (28 dagar)		EN 16516		< 5 µg/m³
Formaldehydavgassning				
CE-Marking - EN 14041		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII		EN 16516	< 0.080 mg/m³	0.003 mg/m³
Innehåll av pentaklorfenol		CEN/TR 14823	< 5 ppm	< detekterbar gräns
Återvunnet innehåll				33 %

Rengörings- och underhållsinstruktioner: www.parquetvinyl.se

