














## TEKNISK DATABLAD

PRODUKTSPECIFIKATIONER		SE
Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	
Dimensioner	Panel	1532 x 232 x (5.5+1) (0.70) mm
	Paket	5 planker / 1.777 m <sup>2</sup> / 21 kg
	Pall	48 paketen / 85.30 m <sup>2</sup> / 1018 kg
Densitet	EN ISO 23996	+/- 1750 kg/m <sup>3</sup>
Installation	ISO 24334	l4F Tight Lock (>1.5 KN/m)
Olika planker		60
Overfladebehandling		Synkron trästruktur (EIR) Antibakteriell keramisk ytbehandling
Fasning		4V
Glansnivå	60°	2-4 %
Garanti	Boliganformål	35 år
	Kommersiell bruk	20 år
Bruksklasse	EN ISO 10874	Klasse 34 – Mycket kraftigt kommersiell bruk 

TEKNISKA EGENSKAPER			
EGENSKAP	TESTMETOD	MINIMIKRAV	RESULTAT
Miljöcertifikater			M1, Floorscore, A+, Greenguard, REACH, ftalatfritt, IAC Gold
Brannklassifisering	 EN 13501-1		Bfl-s1
Statisk intryck	 EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	0.0 mm
Variation i dimension	 EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	0.03 %
Lysekthet	 EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Sklikring	 EN 13893 DIN 51130	DS (≥ 0.3) R9	DS (0.38) R10
Ridsefasthet	 EN 16094	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A2 MSR-B2
Slitestycke	EN 13329	≥ 2000 sykluser	≥ 4700 sykluser
Motstånd mot flekker	 EN 438-2		Gruppe 1 & 2 : Klasse 5 Gruppe 3 : Klasse 4
Formaldehydavgassning	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>	0.02 mg/m <sup>3</sup> (E1)
Effekt av kontorstolhjul	 EN 425 (25000 cycles)	Endast en liten förändring	OK
Varmemotstånd	EN 12667	< 0.15 m <sup>2</sup> K/W	0.049 m <sup>2</sup> K/W
Gulvvarme			OK (max +28°C)
Elektriska egenskaper (antistatisk)	 EN 1815:2016 A	spänning ≤ 2.0 kV	0.1 kV
Bakterietillväxt			Inte gynnar tillväxten
Trinnlyddemping	 EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (underlag IXPE)

För mer information om rengöring och underhåll : [www.parquetvinyl.com](http://www.parquetvinyl.com)

