

# Mantaro 232 IB

teknisk datablad



## Produktspecifikationer

|                       |                  |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rigid Core SPC + IXPE | EN ISO 10582     | DoP PV2021                                                                                                                                                                 |
| Dimensioner           | Planka           |                                                                                                                                                                            |
|                       | Paket            | 5 plankor / 1.777 m <sup>2</sup> / 21 kg                                                                                                                                   |
|                       | Pall             | 48 / 85.296 m <sup>2</sup> / 1018 kg                                                                                                                                       |
| Densitet              | EN ISO 23996     | ± 1750 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                   |
| Installation          |                  | I4F Drop Lock                                                                                                                                                              |
| Olika plankor         |                  | 60                                                                                                                                                                         |
| Textur                |                  | Synkron trästruktur (EIR)                                                                                                                                                  |
| Efterbehandling       |                  |                                                                                                                                                                            |
| Fasning               |                  | 4-sidig skuren fas                                                                                                                                                         |
| Glansnivå vid 60°     |                  | 2-4 %                                                                                                                                                                      |
| Garanti               | Boliganformål    | 35 år                                                                                                                                                                      |
|                       | Kommersiell bruk | 20 år                                                                                                                                                                      |
| Bruksklasse           | EN ISO 10874     | Klass 23, Klass 34                                                                                                                                                         |
|                       |                  | Mycket tung kommersiell användning                                                                                                                                         |
|                       |                  |   |

Tomma fält indikerar variationer mellan färgerna inom kollektionen. Se tabellen nedan för specifik data per färg.

## Variabler inom samlingen

|                    | Efterbehandling   | Textur                    | Fasning            |
|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| MAN 232 IB-24-5611 | Pure Coat (3-4%)  | Synkron trästruktur (EIR) | 4-sidig skuren fas |
| MAN 232 IB-24-5614 | Pure Coat (3-4%)  | Synkron trästruktur (EIR) | 4-sidig skuren fas |
| MAN 232 IB-24-5616 | Pure Coat (3-4%)  | Synkron trästruktur (EIR) | 4-sidig skuren fas |
| MAN 232 IB-24-5619 | Pure Coat (3-4%)  | Synkron trästruktur (EIR) | 4-sidig skuren fas |
| MAN 232 IB-24-5620 | Pure Coat (3-4%)  | Synkron trästruktur (EIR) | 4-sidig skuren fas |
| MAN 232 IB-5611    | Matt glans (2-4%) | Synkron trästruktur (EIR) | 4-sidig skuren fas |

# Mantaro 232 IB

## teknisk datablad



### Tekniska egenskaper

| Egenskap                            |  | Testmetod              | minimikrav                 | resultat                                      |
|-------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Brannklassificering                 |  | EN 13501-1             |                            | Bfl-s1                                        |
| Statisk inntrykk                    |  | EN ISO 24343-1         | ≤ 0.1                      | 0.04 mm                                       |
| Variation i dimension               |  | EN ISO 23999           | ≤ 0.15                     | 0.03 %                                        |
| Lysekthet                           |  | EN ISO 105-B02         | ≥ 6                        | >6                                            |
| Sklisikring                         |  | EN 13893<br>EN 16165   | DS (≥ 0.3) / R9            | DS (0.40) / R10                               |
| Ridsefasthed                        |  | EN 16094               | ≤ MSR-A2, ≤ MSR-B2         | MSR-B1<br>MSR-A2                              |
| Motstand mot flekker                |  | EN 438-2               |                            | Grupp 1 och 2: Årskurs 5<br>Grupp 3 : Betyg 5 |
| Effekt av kontorstolhjul            |  | EN 4918 (25000 cycles) | Endast en liten förändring | Inga synliga skador                           |
| Termiskt motstånd                   |  | EN 12664               | < 0.15                     | 0.047 m²K/W                                   |
| Gulvvarme                           |  |                        |                            | OK (max +28°C)                                |
| Elektriska egenskaper (antistatisk) |  | EN 1815                | ≤ 2.0                      | 0.1 kV                                        |
| Bakterietillväxt                    |  |                        |                            | Fungerar inte som substrat                    |
| Trinnlydsdemping                    |  | EN ISO 10140           |                            | ΔLw 19 dB (IXPE-underlägg)                    |

# Mantaro 232 IB

## teknisk datablad



| Miljö                               |                                                                                   |              |               |                                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Egenskap                            |                                                                                   | Testmetod    | minimikrav    | resultat                                                 |
| Miljöcertifieringar och -märkningar |                                                                                   |              |               | M1, Phthalate free, Greenguard, Floorscore, IAC Gold, A+ |
| REACH                               |                                                                                   |              |               | I enlighet med                                           |
| TVOC (28 dagar)                     |                                                                                   | EN 16516     |               | < 5 µg/m³                                                |
| Innehåll av pentaklorfenol          |  | CEN/TR 14823 | < 5 ppm       | < detekterbar gräns                                      |
| Återvunnet innehåll                 |                                                                                   |              |               | 33 %                                                     |
| Formaldehydavgassning               |                                                                                   |              |               |                                                          |
| CE-Marking - EN 14041               |  | EN 717-1     | ≤ 0.124 mg/m³ | E1                                                       |
| REACH Annex XVII Entry 77           |                                                                                   | EN 16516     | < 0.080 mg/m³ | < 0.003 mg/m³                                            |

Rengörings- och underhållsinstruktioner: [www.parquetvinyl.se](http://www.parquetvinyl.se)

