

teknisk datablad

SE

Produktspecifikationer

Att limma LVT	EN ISO 10582	DoP DRY2022
Dimensioner	Platta	914,4 x 457,2 x 2,5 (0,55) mm
	Paket	11 plattor / 4,599 m ² / 23 kg
	Pall	48 paketen / 220,75 m ² / 1138 kg
Densitet	EN ISO 23996	± 1950 kg/m ³
Installation	ISO 24334	Fullständig limning
Olika plattor		8
Overflatebehandling		Betongstruktur
		Antibakteriell keramisk ytbehandling
Fasning		Mikrospår
Glansnivå	60°	2-4 %
Garanti	Boliganformål	35 år
	Kommersiell bruk	20 år
Bruksklasse	EN ISO 10582	Klass 23/33/42
		Kraftigt kommersiell bruk



Tekniska egenskaper

Egenskap	Testmetod	Minimikrav	Resultat
Miljøcertifikater			Ftalatfritt, A+, REACH, IAC Gold, Greenguard, Floorscore
Brannklassifisering	EN 13501-1		Bfl-s1
Statisk inntrykk	EN ISO 24343-1 (2,5h)	≤ 0,1 mm	0,08 mm
Variation i dimensjon	EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0,25 %	0,15 %
Lysekthet	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Sklisikring	EN 13893 DIN 51130		DS (0,35) R10
Ridsefasthed	EN 16094	≤ MSR-A3 ≤ MSR-B3	MSR-A1 MSR-B1
Slitestykke	EN 13329	≥ 1600 mm	OK
Motstand mot flekker	EN 438-2		Klass 5

teknisk datablad

SE

Tekniska egenskaper

Egenskap	Testmetod	Minimikrav	Resultat
Formaldehydavgassing	 EN 717-1	$\leq 0,12 \text{ mg/m}^3$	Inte upptäckt (E1)
Effekt av kontorstolhjul	 ISO 4918	Endast en liten förändring	25000 cykler, inga synliga skador
Möbelben	EN 424	Ingen synlig förändring	Ingen synlig förändring
Termiskt motstånd Gulvvarme	 EN 12664	$R < 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$	$R = 0,011 \text{ m}^2\text{K/W}$ OK (max +28°C)
Elektriska egenskaper (antistatisk)	 EN 1815	spänning $\leq 2,0 \text{ kV}$	0,844 kV
Bakterietillväxt			Inte gynnar tillväxten
Trinnlydsdemping	 EN ISO 717-2		$\Delta L_w 3 \text{ dB}$ $\Delta L_{lin} 2 \text{ dB}$

För mer information om rengöring och underhåll: www.parquetvinyl.com

