














## TEKNISK DATABLAD

PRODUKTSPECIFIKATIONER		SE
Acoustic Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	
Dimensioner	Panel	1842 x 230 x (6.5+1) (0.55) mm
	Paket	3 planker / 1.271 m <sup>2</sup> / 15.5 kg
	Pall	56 paketen / 71.176 m <sup>2</sup> / 900 kg
Densitet	EN ISO 23996	+/- 1550 kg/m <sup>3</sup>
Installation	ISO 24334	l4F Tight Lock (>3.7 KN/m)
Olika planker		10
Overfladebehandling		Synkron trästruktur (EIR) Antibakteriell keramisk pärlförstärkt PU-beläggning
Faser		Faser 4V
Glansnivå	60°	2-4 %
Garanti	Boliganför mål Kommersiell bruk	35 år 20 år
Bruksklasse	EN ISO 10582	Klasse 23/33 – Mycket kraftigt kommersiell bruk 

TEKNISKA EGENSKAPER			
EGENSKAP	TESTMETOD	MINIMIKRAV	RESULTAT
Miljöcertifikater			A+, Greenguard Gold, REACH, ftalatfritt
Brannklassifisering	 EN 13501-1		Bfl-s1
Statisk intryck	 EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	0.07 mm
Variation i dimension	 EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.25 %	- 0.04 %
Lysekthet	 EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Sklisikring	 EN 13893 DIN 51130	DS (≥ 0.3) ≥ R9	DS (0.46) R10
Ridsefasthet	 EN 16094	≤ MSR-A2	OK
Slitstyrke	EN 13329 (annex E)	≥ 2000 sykluser	≥ 4000 sykluser
Motstånd mot flekker	 EN 438-2		Gruppe 1 & 2 : Klasse 5 Gruppe 3 : Klasse 4
Formaldehydavgassning	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>	0.003 mg/m <sup>3</sup> (E1)
Innehåll av pentaklorfenol	 EN 12673	< 5 ppm	< detektionsgräns
Effekt av kontorstolhjul	 EN 425 (25000 cycles)	Endast en liten förändring	OK
Gulvvarme	 EN 12667	R < 0.15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0.065 m <sup>2</sup> K/W OK (max +28°C)
Bakterietillväxt			Inte gynnar tillväxten
Trinnlydsdempning	 EN ISO 10140		ΔLw 21 dB ΔLLin 10 dB

För mer information om rengöring och underhåll : [www.lamett.eu](http://www.lamett.eu)

