

Volta 232 IB

teknisk datablad



Produktspecifikationer

Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP PV2021
Dimensioner		232 x 1532 x 6.5(5.5+1) (0.55) mm
	Paket	5 / 1.777 m² / 21 kg
	Pall	48 / 85.296 m² / 1018 kg
Densitet	EN ISO 23996	± 1750 kg/m³
Installation		l4F Drop Lock
Olika		10
Textur		Synkron trästruktur (EIR)
Efterbehandling		Pure Coat (3-4%)
Fasning		Förfinad Optifas
Glansnivå vid 60°		3-4 %
Garanti	Boliganformål	35 år
	Kommersiell bruk	20 år
Bruksklasse	EN ISO 10874	Klass 23, Klass 33
		Tung kommersiell användning
		

Tomma fält indikerar variationer mellan färgerna inom kollektionen. Se tabellen nedan för specifik data per färg.

Variabler inom samlingen

	Efterbehandling	Textur	Fasning
VOL 232 IB-6337	Pure Coat (3-4%)	Synkron trästruktur (EIR)	Förfinad Optifas
VOL 232 IB-6338	Pure Coat (3-4%)	Synkron trästruktur (EIR)	Förfinad Optifas
VOL 232 IB-6339	Pure Coat (3-4%)	Synkron trästruktur (EIR)	Förfinad Optifas
VOL 232 IB-6356	Pure Coat (3-4%)	Synkron trästruktur (EIR)	Förfinad Optifas
VOL 232 IB-6358	Pure Coat (3-4%)	Synkron trästruktur (EIR)	Förfinad Optifas

Volta 232 IB

teknisk datablad



Tekniska egenskaper

Egenskap		Testmetod	minimikrav	resultat
Brannklassificering		EN 13501-1		Bfl-s1
Statisk intryck		EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.04 mm
Variation i dimension		EN ISO 23999	≤ 0.15	0.03 %
Lysekthet		EN ISO 105-B02	≥ 6	>6
Sklisikring		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / R9	DS (0.40) / R10
Ridsefasthed		EN 16094	≤ MSR-A2, ≤ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A2
Motstånd mot flekker		EN 438-2		Grupp 1 och 2: Årskurs 5 Grupp 3 : Betyg 5
Effekt av kontorstolhjul		EN 4918 (25000 cycles)	Endast en liten förändring	Inga synliga skador
Termiskt motstånd		EN 12664	< 0.15	0.047 m²K/W
Gulvvarme				OK (max +28°C)
Elektriska egenskaper (antistatisk)		EN 1815	≤ 2.0	0.1 kV
Bakterietillväxt				Fungerar inte som substrat
Trinnlydsdemping		EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (IXPE-underlägg)

Volta 232 IB

teknisk datablad



Miljö				
Egenskap		Testmetod	minimikrav	resultat
Miljöcertifieringar och -märkningar				Phthalate free, Greenguard, Floorscore, A+
REACH				I enlighet med
TVOC (28 dagar)		EN 16516		< 5 µg/m³
Innehåll av pentaklorfenol		CEN/TR 14823	< 5 ppm	< detekterbar gräns
Återvunnet innehåll				33 %
Formaldehydavgassning				
CE-Marking - EN 14041		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 16516	< 0.080 mg/m³	< 0.003 mg/m³

Rengörings- och underhållsinstruktioner: www.parquetvinyl.se

