

Livaro Herringbone Dryback 150

teknisk datablad



Produktspecifikationer

Att limma LVT	EN ISO 10582	DoP LIV DB2026
Dimensioner		
	Paket	26 / 2.925 m ² / 12.9 kg
	Pall	84 / 245.7 m ² / 1140 kg
Densitet	EN ISO 23996	± 1950 kg/m ³
Installation		Drop Lock
Olika		24
Textur		Synkron trästruktur (EIR)
Yta		
Fasning		Vanlig avfasning
Glansnivå vid 60°		2-4 %
Garanti	Boliganformål	35 år
	Kommersiell bruk	20 år
Bruksklasse	EN ISO 10874	Klass 23, Klass 33, Klass 42
		Tung kommersiell användning

Tomma fält indikerar variationer mellan färgerna inom kollektionen. Se tabellen nedan för specifik data per färg.

Variabler inom samlingen

	Efterbehandling	Textur	Fasning
LIV HB DB 150-647	Matt glans (2-4%)	Synkron trästruktur (EIR)	Vanlig avfasning

Livaro Herringbone Dryback 150

teknisk datablad



Tekniska egenskaper				
Egenskap		Testmetod	minimikrav	resultat
Brannklassificering		EN 13501-1		Bfl-s1
Statisk inntrykk		EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.05 mm
Variation i dimension		EN ISO 23999	≤ 0.1	0.05 %
Lysekthet		EN ISO 105-B02	≥ 6	> 6
Sklisikring		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / ≥ R9	DS (0.42) / R9
Ridsefasthet		EN 16094	≤ MSR-A2 / ≤ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A1
Motstand mot flekker		EN 438-2		Grupp 1 och 2: Årskurs 5 Grupp 3 : Betyg 5
Effekt av kontorstolhjul		EN 4918 (25000 cycles)	Endast en liten förändring	Inga synliga skador
Möbelben		EN 424	Inga synliga förändringar	Inga synliga skador
Termiskt motstånd		EN 12664	< 0.15 m²K/W	0.011 m²K/W
Gulvvarme				OK (max +28°C)
Elektriska egenskaper (antistatisk)		EN 1815	≤ 2.0	0.2 kV
Bakterietillväxt				Fungerar inte som substrat
Trinnlydsdemping		EN ISO 10140		ΔL _{lin} 2 dB ΔL _w 3 dB

Livaro Herringbone Dryback 150

teknisk datablad



Miljö				
Egenskap		Testmetod	minimikrav	resultat
Miljöcertifieringar och -märkningar				Phthalate free, Greenguard, Floorscore, A+
REACH				I enlighet med
TVOC (28 dagar)		EN 16516		< 5 µg/m³
Innehåll av pentaklorfenol		CEN/TR 14823	< 5 ppm	< detekterbar gräns
Återvunnet innehåll				15 %
Formaldehydavgassning				
CE-Marking - EN 14041		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 16516	< 0.080 mg/m³	< 0.005 mg/m³

Rengörings- och underhållsinstruktioner: www.parquetvinyl.se

